



tubería HIDROFLEX

Tubería PVC flexible con refuerzo helicoidal
para la succión y descarga de materiales acuosos

PROPIEDADES DE LA TUBERÍA:

Evita la pérdida de cargas, al evitar codos debido a su flexibilidad en la instalación.

Gran resistencia a temperaturas de -10 °C a 60 °C.

Diseñada para uniones por exterior con accesorios hembras de encolar.

Producto normalizado UNE EN ISO 3994 y certificado de producto marca N AENOR.

APLICACIONES

Succión de aguas residuales

Recirculación de aguas

Bañeras hidromasaje

Desagües

BOBINAS

Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.	PRESIÓN DE TRABAJO bar	PRESIÓN DE ROTURA bar	RADIO DE CURVATURA cm	P.V.P. €/ m.	BOBINA 25 m.		BOBINA 50 m.	
						GRIS	BLANCO	GRIS	BLANCO
12	16	7	17,0	48	1,15	3628	3629	3030	3029
16	20	7	17,0	48	1,21	1150	212	1186	1156
20	25	7	17,0	60	1,49	1151	213	1187	1157
27	32	5	12,5	81	1,75	3339	3337	3340	3338
35	40	5	12,5	105	2,17	3261	3263	3260	3262
43	50	5	12,5	129	3,49	1153	215	1189	1159
55	63	5	12,5	165	5,65	1154	216	1190	1160
66	75	4	12,5	195	12,20	3433	—	—	—
80	90	4	12,5	240	14,75	3434	—	—	—

BARRAS

Ø Int. mm.	Ø Ext. mm.	Presión de trabajo bar	Presión de rotura bar	P.V.P. tira 1,5 mt.	Ref. GRIS	Tiras x caja	Cajas x palet
27	32	5	12,5	3,11	3435	150	6
35	40	5	12,5	3,83	3436	100	6
43	50	5	12,5	6,18	3437	60	6

HIDROFLEX



ESTRUCTURA

- Capa interior de pvc flexible lisa.
- Espiral interna de pvc rígido que proporciona alta resistencia al aplastamiento y antigolpes
- Capa exterior de pvc flexible de alta calidad que proporciona flexibilidad en el manejo, facilitando la instalación
- Superficie totalmente lisa resistente a la abrasión
- Resistencia mecánica garantizada por la espiral rígida que le proporciona resistencia
- Capa exterior flexible de alta calidad que facilita el manejo en la instalación
- Temperaturas de uso de -10 °C a 55 °C
- Indicada para uniones por exterior.
- Presentadas principalmente en Rollos de 50 m, 25 m, y secciones de 1,5 m.
- Para otra medidas de suministro CONSULTAR

RECOMENDACIÓN PARA PEGADO

Se consigue un pegado hermético con adhesivos PVC.

Se recomienda:

- El uso de nuestro ADHESIVO ONE PVC o similar
- Limpiar las superficies para encolar con nuestro LIMPIADOR PVC ONE
- Comprobar la efectividad de la aplicación por la pérdida de brillo de éste
- Dejar secar el tubo
- Colocar de nuevo la cola en el tubo
- Introducir el extremo encolado en el racord sin girar
- Dejar que la cola adhiera, sin hacer tensión
- Dejar reposar el tubo al menos 6 ó 7 horas y más eficaz 24 horas



ALMACENAJE:

- Se debe almacenar bajo cubierto, y evitar contacto directo con la luz solar
- Evitar el sobrepeso sobre las bobinas para no deformarlas



PALETIZACIÓN

ROLLOS 25 mts.

Ø diametro	metros x palet
16	1.650
20	1.000
25	750
32	500
40	300
50	250
63	100
75	100
90	75

ROLLOS 50 mts.

Ø diametro	metros x palet
16	2.000
20	1.500
25	1.200
32	600
40	300
50	300
63	150